



REGRA PLAST, spol. s r.o.
Obora 19
440 01 Louny

tel./fax: 415 676 579
mobil: 777 242 062
info@eureko.org

VÝROBCE STŘEŠNÍ A OBKLADOVÉ KRYTINY Z PLASTŮ



SK - Vyhlásenie zhody

C SK

Dolupodpísaný zástupca

výrobca: REGRA PLAST, spol. s r. o., Obora 19, 440 01 Louny, Česká republika

výrobne: REGRA PLAST, spol. s r. o., Obora 19, 440 01 Louny, Česká republika

týmto vyhlasuje, že výrobok : Plastová strešná krytina EUREKO

typy: DDS – Drdlíkov drevený šindel, CPS – česká plastová šablóna, BNC – bridlica nemecký štvorec (vrátane šablón na nárožie, úžľabie a hrebenáčov)

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje **TO – 13/0032 s platnosťou do 26.03.2018.**

V rámci počiatočných skúšok typu sa overil : DDS – Drdlíkov drevený šindel

| Vlastnosť | Deklarovaná hodnota alebo trieda | Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium |
|--|--|---|
| Reakcia na oheň (V) | trieda F | deklarácia výrobcu |
| Reakcia na vonkajší oheň (V) | trieda F _{ROOF} | deklarácia výrobcu |
| Pevnosť v ťahu (AO) | 21 MPa ± 15 % | Protokol o skúške č. 90-07-0359 od TSÚS, pobočka Tatranská Štrba z 19.11.2007 |
| Ťažnosť (AO) | min. 5 % | Protokol o skúške č. 90-07-0359 od TSÚS, pobočka Tatranská Štrba z 19.11.2007 |
| Presiakavosť (AO) | bez presiaknutia | Protokol o skúške č. 90-07-0359 od TSÚS, pobočka Tatranská Štrba z 19.11.2007 |
| Mrazuvzdornosť - po 25 cykloch pevnosť v ťahu (AO) | min. 21 MPa ± 15 % | Protokol o skúške č. 90-07-0359 od TSÚS, pobočka Tatranská Štrba z 19.11.2007 |
| Nasiakavosť (AO) | max. 0,5 % | Protokol o skúške č. 90-07-0359 od TSÚS, pobočka Tatranská Štrba z 19.11.2007 |
| Odolnosť proti UV žiareniu (AO) | po 1000 hod. ožarovania povrch bez zmeny | Protokol o skúške č. 90-07-0359 od TSÚS, pobočka Tatranská Štrba z 19.11.2007 |
| Odolnosť proti nárazu (1 kg z výšky 70 cm) (AO), | bez porušenia | Protokol č. 010 – 019727 od TZÚS s.p. Praha z 21.5.2006 |
| Rázová húževnatosť Charpyho metódou (AO) | pri 23 °C min. 60 kJ/m ² | Protokol o skúške č. 0460/2007 od VÚSAPL a.s. Nitra z 22.10.2007 |
| Teplota mäknutia podľa Vicata (AO) | min. 125 °C | Protokol o skúške č. 0460/2007 od VÚSAPL a.s. Nitra z 22.10.2007 |
| Koeficient dĺžkovej teplotnej rozťažnosti (AO) | min. 155.10 ⁻⁶ 1/°C | Protokol o skúške č. 90-07-0359 od TSÚS, pobočka Tatranská Štrba z 19.11.2007 |
| Tvrdosť Shore D (AO) | 65 ± 15 % | Protokol o skúške č. 90-07-0359 od TSÚS, pobočka Tatranská Štrba z 19.11.2007 |

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Plastová strešná krytina EUREKO, typy: DDS – Drdlíkov drevený šindel, CPS – česká plastová šablóna, BNC – bridlica nemecký štvorec sa vyrábajú z recyklovaného plastu, polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE) s prísadou na ochranu proti UV žiareniu.

Šablóny sú sivočiernej čiernej farby.

Plastová strešná krytina EUREKO, typy: DDS – Drdlíkov drevený šindel, CPS – česká plastová šablóna, BNC – bridlica nemecký štvorec (vrátane šablón na nárožie, úžľabie a hrebenáčov), sa používa na pokrývanie šikmých striech s min. sklonom 25° (CPS – česká plastová šablóna s min. sklonom 20°), na obklad pologuliatých aj guľatých strešných častí, ako aj na obklad fasád a štítov. Ukladá sa len na drevené debnenie a podkladá sa poistnou hydroizoláciou.

Šablóny sa kotvia do podkladu pomocou medených klincov a vichrovej spony do predvrtaných dier.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:
TSÚS, pobočka Tatranská Štrba

TZÚS Praha s.p., Česká republika

VÚSAPL a.s. Nitra

Meno: Radek Sailer

Funkcia: jednatel

Datum: 8.4.2013

spol. s r.o.

Obora čp. 19
440 01 Louny
ICO: 25400797

ICO:
25400797

DIČ:
CZ25400797

Bankovní spojení:
1020085309/0800

Internet stránky:
www.eureko.org