

JEDNOZLOŽKOVÁ EXPANZNÁ PENA B3, NÍZKO EXPANZNÁ



**1-zložková montážna a výplňová
pena na jednu aplikáciu.**

Vynikajúce príľnutie k takmer všetkým stavebným povrchom

- Lepšie charakteristiky zvukovej a tepelnej izolácie v porovnaní s minerálnou vlnou, korkom a skleneným vláknom.
- Rýchle úplné vytvrdnutie.
- Odolnosť voči mnohým rozpúšťadlám, lakom a chemikáliám.
- Odolnosť voči starnutiu a hnilobám.

Upozornenie

- Nelepí sa na PE, PP, PTFE a silikón.
Bez odolnosti voči UV žiareniu.

Oblasť použitia

- Bezpečná izolácia a výplň okenných spojov, strešných povrchov, potrubných vedení, spojov, nástenných spojov, roletových krytov, nástenných otvorov ap. Použitie na betón, kameň, nemäkčené PVC, kovy a drevo.

Obj.č.	0892 152 102
Chemický základ	Polyuretánový prepolymer tvrdnuci pri pôsobení vlhkosti
Farba	Žltá
Zápach/vôňa	Charakteristický
Objemová hmotnosť	23 kg/m ³
Podmienka pre objemovú hmotnosť	pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50%
Nelepivosť po	10 min
Podmienka pre nelepivosť	Pri teplote 20 °C a vlhkosti 60%
Rezatelnosť po	30 min
Podmienka pre rezatelnosť	pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 60%
Plná zaťažiteľnosť	12 h
Podmienka pre plnú zaťažiteľnosť	pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 65%
Teplota spracovania min - max.	5 °C - 35 °C
Teplota spracovania, okolie min.	0 °C
Teplota spracovania, podklad min.	5 °C
Teplotná odolnosť min./max.	-30 do 50 °C
Výťažnosť (objem) cca.	30 l
Obsah	750 ml
Obal	Dóza
Hmotnosť obsahu	885 g
Trieda stavebného materiálu	B3
Podmienka pre triedu stavebného materiálu	podľa DIN4102
Neobsahuje freón (hnací plyn)	Áno
Skladovateľnosť od dátumu výroby	18 Mesiac
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby	pri 10 °C až 25 °C